

# SUNNY MULTICO 160 CM

SUNNY MULTICO-TISSU OUTDOOR DRALON



## Caractéristiques techniques



Composition  
100% DRALON



Le produit  
160 cm



Configuration  
260x12,5xCM NEP 34x2 X 20



P 40 x 4  
210 g/m<sup>2</sup> (± 5%)  
7 KG la pièce env.



Conditionnement  
Module/face 20 Mètres env.

## Caractéristiques

SUPERPLANT sans PFAS - NON IMPERMÉABLE... SPRAY TEST ISO 4320 : 90

## Indice de protection solaire

10+ (ISO 24399:1995 sauf blanc pur)

## Résistance abrasion

Martindale UNE EN ISO 12847-1/2 : 2000 20000 cycles

## Solidité

Solidité des coloris à la lumière : UNE EN ISO 105-B02:2011 : 6-7 (7000000 AU 1000000)  
Solidité des coloris au frottement : UNE EN 20125 : 1996 A20 (technique 1996) : 4-5

## RETRAIT LAVAGE 30° C

CHAUDE : 1 à 2% TRÈS : 1 à 2%

## Conseils de lavage



\* Conditionnement et emballage en polyéthylène  
Le repassage réactif 170°/20 min

## Utilisation

Chemin de table, val, défilé (idéale pour chaises longues d'extérieur), non adaptée à une traction trame (principalement traction chaise) - de ce fait, ne convient pas à l'utilisation chaise - mouton en solène



## Recommandation confection :

Faire un ourlet sur chaque pièce de tissu et coudre le tout ensemble pour un meilleur maintien des coutures.



## Résistance à la lumière :

Il est très difficile de donner des équivalences précises entre la solidité lumineuse des impressions et leur durabilité. En effet, différents facteurs conditionnent la lumière pouvant altérer l'impression (intensité du soleil, humidité...). Le tableau suivant fournit une indication d'approximation moyenne.



Indice de solidité, échelle de la durée - durabilité de l'impression :

|    |                |             |
|----|----------------|-------------|
| 8+ | Exceptionnelle | 2 ans       |
| 7+ | Excellente     | 7 à 12 mois |
| 6+ | Très bonne     | 3 à 6 mois  |
| 5+ | Bonne          | 2 à 3 mois  |
| 4+ | Assez bonne    | 1 mois      |
| 3+ | Moyenne        | 2 semaines  |
| 2+ | Faible         | 4 à 7 jours |
| 1+ | Très faible    | 1 à 2 jours |

N.B. : Au-delà de l'indice 5, la modification est intermédiaire entre 2 indices de l'échelle des tissus, on note la solidité avec ses 2 indices (ex : 5-6). En outre, si la tenue moyen, on repasse à l'indice la lettre N.

## Motifs disponibles

Disponible en plusieurs motifs viteronels pour intégrer aux tendances actuelles et aux gammes professionnelles.



## Associez les textures, créez votre style

Découvrez notre sélection de tissus complémentaires soigneusement choisis pour s'harmoniser avec ce modèle. Jouez sur les contrastes, les matières et les couleurs afin de créer des associations élégantes et cohérentes pour tous vos projets.